

### Charakterystyka produktu

FORMAT	CLASSIC PLANK		MODERN PLANK Sensation		LONG PLANK		WIDE LONG PLANK Sensation		BIG SLAB	
Szerokość	190	mm	190	mm	205	mm	240	mm	408	mm
Długość	1200	mm	1380	mm	2050	mm	2050	mm	1224	mm
Liczba paneli/opakowanie	7		7 6	( 8 mm ) ( 9 mm )	6		6		2	
m <sup>2</sup> /opakowanie	1.596	m <sup>2</sup>	1,835 m <sup>2</sup> 1,573 m <sup>2</sup>	( 8 mm ) ( 9 mm )	2.522	m <sup>2</sup>	2.952	m <sup>2</sup>	0.999	m <sup>2</sup>
Fugi	0V		z tłoczoną fugą na wszystkich krawędziach		4V		z tłoczoną fugą na wszystkich krawędziach		0V-4V	
Grubość	8	mm	8 / 9	mm	9,5	mm	9,5	mm	8	mm
Pińo i wpust	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Odporność na wodę Gwarancja	5	lata	10	lata	Nie dotyczy		10	lata	Nie dotyczy	

### GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo	
Klasa użyteczności	EN 13329		Klasa	21-22-23/31-32
Oznaczenie CE	EN 14041	Jednostka notyfikowana	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
Gwarancja	mieszkaniowy	Odporność na wodę	Patrz warunki gwarancji	25 lata
			Classic Plank	5 lata
	handlowy		Modern Plank / Wide Long Plank	10 lata
		Odporność na wodę	Patrz warunki gwarancji	5 lata
		Classic Plank / Modern Plank / Wide Long Plank	5 lata	

### DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM		WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo	
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000	cykli	≥ 4000	cykli
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4		AC4	
Odporność na uderzenia	EN 13329	mała kulka	≥ 12N		≥ 12N	
		duża kulka	≥ 750mm		≥ 750mm	
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie	≥ 3N	Obciążenie	≥ 5N
Efekt krzesel z kółkami	ISO 4918 (+podkładzie)		25000	cykli	Bez zmian	
pęcznienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%		≤ 12%	
siła blokowania	ISO 24334	F10,2 długi bok	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		Fmax długi bok			≥ 1	kN/m
		Fs0,2 krótki bok	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		Fmax krótki bok			≥ 2	kN/m
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy tęście z stopą typu 0		Bez widocznych uszkodzeń	
Surface soundness	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25		≥ 1,50	
wgniecenie statyczne	EN ISO 24343-1		Wgniecenie resztkowe	≤ 0,05 mm	brak widocznych zmian	
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2	Klasa	5	Klasa	5
		Grupa 3	Klasa	4	Klasa	4
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Szpyry na połączeniach	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Wgłębienie wzdłużne	wklęsłość ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			wypukłość ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		Wgłębienie poprzeczne	wklęsłość ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
		wypukłość ≤ 0,20%		≤ 0,20%		
niestabilność wymiarowa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Odporność na światło	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	szara skala wzorcowa	Klasa	≥ 4	Klasa	4



### INNE DANE TECHNICZNE

METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo
Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	Na podkładzie Pergo	$\Delta L_w = 20$ dB (zależy od zastosowanego)
Odporność na żar papierosów	EN 438-2,30	Klasa 4	Klasa 5
gęstość	EN 323		$\approx 875$ kg/m <sup>3</sup>

### ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo
Emisja formaldehydu	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$ $< 0,01$
Właściwości antystatyczne	EN 1815		$\leq 2,0$ kV
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	Cfl-s1
Oporność cieplna	EN 12996:2001	m <sup>2</sup> K/W	Grubość 8 mm: 0.055 m <sup>2</sup> K/W 9 mm: 0.059 m <sup>2</sup> K/W 9,5 mm: 0.061 m <sup>2</sup> K/W
Ogrzewanie podłogowe	Na podkładzie Pergo	Patrz instrukcje specjalne	Ogrzewanie podłogowe
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	$\mu$ Wszystkie kolekcje Living Expression za wyjątkiem Sensation Wszystkie kolekcje Living Expression za wyjątkiem Sensation	$\mu \geq 0,30$ DS: $\mu \geq 0,30$ R9 Klasa zależy od struktury

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0331-01854	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03106	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0331-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03871	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0339-04***	R10	26	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03870	R10	24	1

### CERTYFIKATY

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422

